

## FICHA COMERCIAL POZOS DE INSPECCIÓN



#### **ESPECIFICACIONES**

Color básico cara a la vista: Gris Textura vista: Concreto salido de molde

Usos Frecuentes: Pozo de inspección

Marcación: TITAN, FECHA, EAAB, EPM

Resistencia concreto (f'c): 28 MPa a los 28 días

Resistencia acero: 4800 kg/cm2

## NORMAS APLICABLES

NTC 673 NTC 1393 NTC 3789

EPM Especificación 808: Cámara de inspección prefabricada

EPM Especificación ET-AS-ME08-26: Normas y especificaciones generales de construcción


### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Todas las varillas Norma NTC-2289 para la soldabilidad Norma NTC-4040
- Fisuras, máximo 2 longitudes inferiores a 15 cm y ancho menor a 0.3 mm
- Absorción máx. 9% con el Método A, y 8,5% con el Método B.9 (NTC 3789)
- Acabado uniforme sin hormigueos, grietas ni fisuras
- No deben sobresalir grumos ni rebabas que impidan su acople con la arotapa
- Resistencia a la fatiga y flecha residual: Flecha residual máxima: 5 mm

Autopista Norte km 19 Antigua Carretera a, Girardota - Antioquia www.titancemento.com



# FICHA COMERCIAL POZOS DE INSPECCIÓN



Autopista Norte km 19 Antigua Carretera a, Girardota - Antioquia www.titancemento.com